

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah kubik pasir silika 816 pada saat sandblasting akan menghabiskan 15 ton kubik pasir sedangkan dengan pasir silika 830 akan menghabiskan 40 ton kubik pasir.
2. Lama waktu pekerjaan pada saat sandblasting pada silika 816 jauh lebih cepat dan hasil yang lebih efisien sedangkan pada silika 830 jauh lebih lambat dalam proses sandblasting dan hasilnya pun kurang efisien.
3. Pada segi biaya pada silika 816 agak sedikit lebih mahal dengan biaya 8.000 perkilogram dan silika 830 jauh lebih murah dengan biaya 6.000 perkilogram

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan pekerjaan tentang sandblasting dengan menggunakan pasir silika 816 & 830.
2. Memberikan pengetahuan waktu dan biaya pada dua pasir yang berbeda.
3. Utamakan pekerjaan sandblasting dengan tepat waktu dan benar.